TIBNOR

Alment konstruktionsstål 550MW og Ovako 550MW

Kemisk Analyse:

	C	Si	Mn	P	S	V
Min.					0,08	
Max.	0,20	0,55	1,60	0,035	0,12	0,09

Mekaniske værdier:

Diameter mm Ø	R_{eH} min. N/mm²	R_m min. N/mm²	A5 min. %	Hårdhed ca. HB	Slagsejhed min. 27 J ved
20-55	500	550-750	10	200	+20°

Øvrige data:

Dimensioner:	Dimensionsområde 20-55 mm ø kun fra værksproduktion. Fra Tibnor lager er 550MW erstattet af 550MW+, dimensionsområde 20-55 mm ø. Dimensionsoversigt se Specialstål Lagerliste under sortiment.
Udførelse:	Trukket.
Tolerance:	ISO h9. Se toleranceskema under øvrige tekniske data for de enkelte dimensioners tolerancespænd.
Rethed:	Max. 1 mm/1000 mm
Leveringslængde:	3000 mm, -0/+200 mm, fasede ender
Certifikat:	3.1/EN10204
Farvemærkning:	Rosa

Der tages forbehold for ændringer i produktinformation, samtlige materialedata er at betragte som vejledende.