TIBNOR

Hårdhed & Brudstyrke HV

HV	HB	HRC	BRUDSTYRKE N/MM²	HV	HB	HRC	BRUDSTYRKE N/MM²
80	76,0	-	255	350	333	35,5	1125
85	80,7	-	270	360	342	36,6	1155
90	85,5	-	285	370	352	37,7	1190
95	90,2	-	305	380	361	38,8	1220
100	95,0	-	320	390	371	39,8	1255
105	99,8	-	335	400	380	40,8	1290
110	105	-	350	410	390	41,8	1320
115	109	-	370	420	399	42,7	1350
120	114	-	385	430	409	43,6	1385
125	119	-	400	440	418	44,5	1420
130	124	-	415	450	428	45,3	1455
135	128	-	430	460	437	46,1	1485
140	133	-	450	470	447	46,9	1520
145	138	-	465	480	(456)	47,7	1555
150	143	-	480	490	(466)	48,4	1595
155	147	-	495	500	(475)	49,1	1630
160	152	-	510	510	(485)	49,8	1665
165	156	-	530	520	(494)	50,5	1700
170	162	-	545	530	(504)	51,1	1740
175	166	-	560	540	(513)	51,7	1775
180	171	-	575	550	(523)	52,3	1810
185	176	-	595	560	(532)	53,0	1845
190	181	-	610	570	(542)	53,6	1880
195	185	-	625	580	(551)	54,1	1920
200	190	-	640	590	(561)	54,7	1955
205	195	-	660	600	(579)	55,2	1995
210	199	-	675	610	(580)	55,7	2030
215	204	-	690	620	(589)	56,3	2070
220	209	-	705	630	(599)	56,8	2105
225	214	-	720	640	(608)	57,3	2145
230	219	-	740	650	(618)	57,8	2180
235	223	-	755	660	-	58,3	-
240	228	20,3	770	670	-	58,8	-
245	233	21,3	785	680	-	59,2	-
250	238	22,2	800	690	-	59,7	-
255	242	23,1	820	700	-	60,1	-
260	247	24,0	835	720	-	61,0	-
265	252	24,8	850	740	-	61,8	-
270	257	25,6	865	760	-	62,5	-
275	261	26,4	880	780	-	63,3	-
280	266	27,1	900	800	-	64,0	-
285	271	27,8	915	820	-	64,7	-
290	276	28,5	930	840	-	65,3	-
295	280	29,2	950	860	-	65,9	-
300	285	29,8	965	880	-	66,4	-
310	295	31,0	995	900	-	67,0	-
320	304	32,2	1030	920	-	67,1	-
330	314	33,3	1060	940	-	68,0	-
340	323	34,4	1095				

Der tages forbehold for ændringer i produktinformation, samtlige materialedata er at betragte som vejledende.