TIBNOR

Sammenligningstabel

Alment Konstruktionsstål

SS	OVAKO	DIN	Werkstoffnr.	EN-norm
2172 (XM)	520 M*	St 52-3 (XM)	1.0841 (XM)	S355J2+N (XM)
2172	214	St 52-3	1.0533	S355JR*
2172	214	St 52-3 N	1.0570	S355J2+N*
2142	280*	17MnV6	1.8902	
1350/1370	017	C/CK 15	1.0401/1.1141	C15E*
1450	026	C/CK 22	1.0402/1.1151	C22E*
1550/1572	037	C/CK 35	1.0501/1.1181	C35E*
1650/1672	047	C/CK 45	1.0503/1.1191	C45E*
1665/1678		C/CK 60	1.0601/1.1221	C60E*
		C 22.8*	1.0460	C22G2

Legeret Konstruktionsstål

SS	OVAKO	DIN	Werkstoffnr.	EN-norm
2511*	145	16NiCrS4	1.5715	16NiCrS4
(2127)	234	16MnCr5	1.7131	16MnCr5*
(2127)	234	16MnCrS5	1.7139	16MnCrS5*
(2511)	(145)	15CrNi6	1.5919	17CrNi6-6*
		18CrNi8	1.5920	18CrNi8*
	159	17CrNiMo6	1.6587	18CrNiMo7-6*
2225*	322	25CrMo4	1.7218	25CrMo4
2225*	322	25CrmoS4	1.7213	25CrmoS4
2244*	327	42CrMo4	1.7225	42CrMo4
2244*	327	42CrMoS4	1.7227	42CrMoS4
2541*	356	34CrNiMo6	1.6582	34CrNiMo6
		30CrNiMo8	1.6580	30CrNiMo8*
2230*	661	50CrV4	1.8159	50CrV4
		30CrMoV9	1.7707	30CrMoV9*
		34CrAlNi7	1.8550	34CrAlNi7*
		31CrMoV9	1.8519	31CrMoV9*
SS2940(905M39)*		41CrAlMo7	1.8509	41CrAlMo7

Automatstål

SS	Tibnor	DIN	Werkstoffnr.	EN-norm
1912	11SMn30*	9SMn28	1.0715	11SMn30*
1914	Rekord*	9SMnPb28	1.0718	11SMnPb30*
1923	Rekord Extra*	9SMnPb36	1.0737	11SMnPb37*

Legeret Konstruktionsstål

SS	OVAKO	DIN	Werkstoffnr.	EN-norm
2258	803*	100Cr6	1.3505	100Cr6
2258	824*	100CrMo7	1.3537	100CrMo7
2258	825*	100CrMo73	1.3536	100CrMo7-3

*Tibnor Specialståls dagligt anvendte kvalitetsbetegnelse

Der tages forbehold for ændringer i produktinformation, samtlige materialedata er at betragte som vejledende.